



Epoxidové pojivo pre univerzálne použitie bez obsahu rozpúšťadiel

POUŽITIE

EPISOL DECOR je pojivo určené pre estetické kamienkové koberce a malty.

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Dobrá chemická odolnosť proti zásadám, ropným derivátom, kyselinám, soľam, zriedeným organickým kyselinám, roztokom.

VLASTNOSTI

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Jednoduchý pomer miešania 2:1
- Dobré aplikačné vlastnosti
- Lesklý
- Dobrá odolnosť pred vyblednutím
- Priehľadný
- Elektrický izolátor

SPRACOVANIE

Príprava povrchu pre aplikáciu

Presvedčte sa, že povrch je čistý a suchý. Odporúčaná teplota podkladu, ovzdušia a materiálu je od 15 do 25°C. Nepoužívajte pri teplote pod 10°C. Povrch zbavte prachu a masťôť.

Z kovových povrchov odstráňte hrdzu.

Miešanie

Odlejte dva diely živice (A-komponent) a pridajte jeden diel tvrdidla (B-komponent). Použite odmerku, alebo váhu.

Mechanicky miešajte (300 ot./min.), pokiaľ oba komponenty nie sú homogénne.

Pre malty: pridajte plnivo a rovnomerne premiešajte.

Aplikácia malty

Zmiešajte jeden diel EPISOL DECOR (komponent A+B) so 4-5 dielmi bieleho, alebo suchého riečného piesku. Zmes rozťahujte pomocou hladidla alebo rakle. Aplikujte na čerstvú penetračnú vrstvu EPISOL DECOR. Pri malých opravách môže byť aplikácia bez penetrácie.

Aplikácia kamienkového koberca

Zmiešajte 6 až 8% EPISOL DECOR s kremičitým pieskom, alebo mramorovou drťou. Zmes aplikujte na čerstvú penetračnú vrstvu EPISOL DECOR. Povrch upravte hladidlom.

Pri veľkých plochách sa EPISOL DECOR aplikuje na vyzretú a zasypanú penetračnú vrstvu.

Vytvrdnutie

EPISOL DECOR sa stáva pochôdznym po 24 hodinách.

Mechanicky zaťažiteľný je po 4 dňoch.

Úplná chemická odolnosť je dosiahnutá po 7 dňoch pri 20°C.

Výrobca:

Resiplast 

Dodávateľ pre SR:

 **AQUAPLAST**


BALENIE

EPISOL DECOR	Komp. A	Komp. B
Set 75 kg	25 kg x2	25 kg
Set 600 kg	200 kg x2	200 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifická hmotnosť	1,1 kg/dm ³
Farba	Priehľadná, svetlo jantárová
Povrch	Hladký, alebo protišmykový
Odolnosť na tlak	80 N/mm ²
Odolnosť na ohyb	95 N/mm ²
Odolnosť na ťah	> 2,5 N/mm ²
E-modul	2400 N/mm ²
Viskozita	350 mPa.s
Teplotná odolnosť	60°C
Min. aplikačná teplota	10°C
Čas spracovania	cca 20 min. pri 20°C
Čas schnutia pri 20°C	Pochôdzny po 24 h Mechanicky zaťažiteľný po 4 d Chemicky zaťažiteľný po 7 d
Vyzrievanie	Bez zmršťovania
Skladovateľnosť	1 rok

CE CERTIFIKÁT

	
Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem	
12	
EN 13813	
Živcová stierka/náter pre použitie v interiéroch budov.	
Požiarne klasifikácia	NPD
Uvoľňovanie nebezpečných látok	SR
Vodotesnosť	NPD
Abrazívna odolnosť (Taber)	< 10 mg (CS10-1000tr-1kg)
Odrhová pevnosť	B 1,5
Nárazová odolnosť (DIN EN ISO 6272)	> 10 Nm
Zvukotesnosť	NPD
Absorpcia hluku	NPD
Teplotná odolnosť	NPD
Chemická odolnosť	NPD

SPOTREBA

Malta: 0,2 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Kamienkový koberec: 0,6-0,8 kg EPISOL DECOR na 10 kg kremečitého piesku.

ZLOŽENIE

A-komponent	Modifikovaná epoxidová živica
B-komponent	Polyamínové tvrdidlo
Farba	Priehľadná, svetlo jantárová

POTREBNÉ VECI PRE APLIKÁCIU

- Maliarsky valček
- Suché plnivo, kremečitý piesok, alebo mramorová drť
- Čistiaci prostriedok pre náradie: riedidlo SOLVENT MEK

SKLADOVANIE

EPISOL DECOR skladujte v suchom, dobre vetranom skladovacom priestore pri teplote 5 až 35°C. Doba skladovateľnosti je 1 rok.

Pri pochybnostiach kontaktujte AQUAPLAST, s.r.o. a poskytnite číslo šarže uvedené na obale výrobku. Zabráňte styku produktu s podzemnou a povrchovou vodou a kanálovým systémom. Použitie balenia a zvyšky produktu likvidujte podľa miestnych nariadení.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu EPISOL DECOR si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Produkt má počas aplikácie charakteristický zápach. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu, zdržiavajte sa mimo zdrojov vznietenia a vyvarujte sa fajčeniu. Zabráňte kontaktu produktu s pokožkou. Pri vysokých koncentráciách výparov môže nastať podráždenie a/alebo senzibilácia očí. Jedlo a nápoje držte mimo pracoviska. Vždy noste osobné ochranné pracovné pomôcky podľa miestnych inštrukcií a nariadení. Rukavice a ochranné okuliare sú povinnou bezpečnostnou výbavou.

Všetky uvedené informácie sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez akejkoľvek záruky. Aplikácia, použitie a spracovanie produktu je mimo náš dosah a stáva sa výhradnou zodpovednosťou používateľa/spracovateľa. Táto verzia nahrádza všetky predošlé verzie.

Dátum: 14.03.2017 13:34

Výrobca:

Resiplast 

Dodávateľ pre SR:

AQUAPLAST

AQUAPLAST, s.r.o. • Jesenského 40 • 911 01 Trenčín, SR • aquaplast@aquaplast.sk • www.aquaplast.sk
Tel. +421 32 640 15 57 • Fax +421 32 640 21 79