



EPISOL PRIMER EL WB

Konduktívny epoxidový penetračný náter

POUŽITIE

EPISOL PRIMER EL WB je elektricky konduktívny penetračný náter. Používa sa ako penetrácia pod EPISOL SL EL, EPISOL SLW EL, EPISOL PU SL EL a EPISOL FLOORLINE EL.

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

EPISOL PRIMER EL WB má obmedzenú odolnosť pred koróziou.

VLASTNOSTI

- Dobrá konduktivita
- Jednoduché spracovanie
- Dlhý čas spracovania
- Nízka viskozita
- Aplikovateľný maliarskym valčekom

SPRACOVANIE

Príprava povrchu pre aplikáciu

Presvedčte sa o čistote povrchu. Odporúčaná teplota podkladu, ovzdušia a materiálu je od 15 do 25°C. Nepoužívajte pri teplote pod 10°C.

EPISOL PRIMER EL WB aplikujte na vyzretú penetračnú, alebo nivelačnú vrstvu, na ktorú najprv nalepte medené pásiky v úsekoch 8x8 m. V prípade malých plôch pridajte minimálne dva pásiky do kríža. Medené pásiky uzemnite na každých 100 m² jedným uzemnením.

Miešanie

Živicu (komponent A) pred použitím rovnomerne premiešajte. Pridajte celé množstvo tvrdidla (komponent B) a mechanicky miešajte (300 ot./min.), pokiaľ oba komponenty nie sú homogénne.

Aplikácia

Aplikujte jednu vrstvu EPISOL PRIMER EL WB štetcom, alebo maliarskym valčekom.

Vytvrdnutie

Po 4 hodinách je povrch pochôdzny. Počas vyzrievania vrstvy zabezpečte v miestnosti dostatočnú ventiláciu.

Výrobca:

Resiplast

Dodávateľ pre SR:

AQUAPLAST

AQUAPLAST, s.r.o. • Jesenského 40 • 911 01 Trenčín, SR • aquaplast@aquaplast.sk • www.aquaplast.sk
Tel. +421 32 640 15 57 • Fax +421 32 640 21 79

BALENIE

EPISOL PRIMER EL WB	Komp. A	Komp. B
Set 3 kg	0,5 kg	2,5 kg
Set 9 kg	1,5 kg	7,5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifická hmotnosť	1,1 kg/dm ³
Farba	Matná čierna
Špecifický odpor	± 1 kΩ
Hrúbka vrstvy	80 µm
Min. aplikačná teplota	10°C
Min. teplota pre vytvrdnutie	10°C
Čas spracovania	cca 45 min. pri 20°C
Čas schnutia pri 20°C	Pochôdzny po 4 h
Skladovateľnosť	1 rok

CE CERTIFIKÁT

	
Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem	
12	
EN 13813	
Živicová stierka/náter pre použitie v interiéroch budov.	
Požiarna klasifikácia	NPD
Uvoľňovanie nebezpečných látok	SR
Vodotesnosť	NPD
Abrazívna odolnosť (Taber)	< 40 mg (CS10-1000tr-1kg)
Odrhová pevnosť	B 1,5
Nárazová odolnosť (DIN EN ISO 6272)	> 10 Nm
Zvukotesnosť	NPD
Absorpcia hluku	NPD
Teplná odolnosť	NPD
Chemická odolnosť	NPD

SPOTREBA

150 – 200 g/m².

ZLOŽENIE

A-komponent	Epoxidová živica
B-komponent	Modifikované polyamínové tvrdidlo
Farba	Čierna

POTREBNÉ VECI PRE APLIKÁCIU

- Maliarsky valček
- Samolepiace medené pásiky
- Čistiaci prostriedok pre náradie: riedidlo SOLVENT MEK

SKLADOVANIE

EPISOL PRIMER EL WB skladujte v suchom, dobre vetranom skladovacom priestore pri teplote 5 až 35°C. Doba skladovateľnosti je 1 rok.

Pri pochybnostiach kontaktujte AQUAPLAST, s.r.o. a poskytnite číslo šarže uvedené na obale výrobku. Zabráňte styku produktu s podzemnou a povrchovou vodou a kanálovým systémom. Použitie balenia a zvyšky produktu likvidujte podľa miestnych nariadení.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu EPISOL PRIMER EL WB si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Produkt má počas aplikácie charakteristický zápach. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu, zdržiavajte sa mimo zdrojov vznietenia a vyvarujte sa fajčeniu. Zabráňte kontaktu produktu s pokožkou. Pri vysokých koncentráciách výparov môže nastať podráždenie a/alebo senzibilácia očí. Jedlo a nápoje držte mimo pracoviska. Vždy noste osobné ochranné pracovné pomôcky podľa miestnych inštrukcií a nariadení. Rukavice a ochranné okuliare sú povinnou bezpečnostnou výbavou.

Všetky uvedené informácie sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez akejkoľvek záruky. Aplikácia, použitie a spracovanie produktu je mimo náš dosah a stáva sa výhradnou zodpovednosťou používateľa/spracovateľa. Táto verzia nahrádza všetky predošlé verzie.

Dátum: 07.04.2016 14:14

Výrobca:

Resiplast 

Dodávateľ pre SR:



AQUAPLAST, s.r.o. • Jesenského 40 • 911 01 Trenčín, SR • aquaplast@aquaplast.sk • www.aquaplast.sk
Tel. +421 32 640 15 57 • Fax +421 32 640 21 79