



EPISOL PRIMER WALL

Tixotropný epoxidový penetračný náter

POUŽITIE

EPISOL PRIMER WALL je tixotropný penetračný náter pre maltové systémy.

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Výborná chemická odolnosť proti zásadám, ropným derivátom, kyselinám, zriedeným organickým kyselinám, soliam a roztokom.

VLASTNOSTI

- Výborná priľnavosť
- Tvrdnutie bez vplyvu vlhkosti
- Bez obsahu silikónov
- Vizuálna kontrola miešania

SPRACOVANIE

Príprava povrchu pre aplikáciu

Presvedčte sa o čistote povrchu. Odporúčaná teplota podkladu, ovzdušia a materiálu je od 15 do 25°C. Nepoužívajte pri teplote pod 10°C.

Pri vytvrdzovaní zabezpečte dostatočnú ventiláciu.

Miešanie

Živicu (komponent A) pred použitím rovnomerne premiešajte. Pridajte celé množstvo tvrdidla (komponent B) a mechanicky miešajte (300 ot./min.), pokiaľ oba komponenty nie sú homogénne.

Aplikácia ako adhézna vrstva

EPISOL PRIMER WALL aplikujte štetcom, alebo maliarskym valčekom. Zamiešanú zmes spotrebujte v priebehu 15 minút. EPISOL PRIMER WALL zostáva lepivým po dobu 1 hodiny. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu pri vytvrdzovaní.

Aplikácia ako penetračný náter

EPISOL PRIMER WALL aplikujte štetcom, alebo maliarskym valčekom. Zamiešanú zmes spotrebujte v priebehu 15 minút. Pre zvýšenú mechanickú priľnavosť roztrúste do čerstvého náteru kremičitý piesok. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu pri vytvrdzovaní. Uzatváracia vrstva môže byť aplikovaná po 24 hodinách.

Vytvrdnutie

Pochôdzna odolnosť je dosiahnutá po 24 hodinách.

Mechanická zaťažiteľnosť je možná po 4 dňoch.

Úplná chemická odolnosť sa dosiahne po 7 dňoch pri 20°C.

Výrobca:

Resiplast

Dodávateľ pre SR:

AQUAPLAST

AQUAPLAST, s.r.o. • Jesenského 40 • 911 01 Trenčín, SR • aquaplast@aquaplast.sk • www.aquaplast.sk
Tel. +421 32 640 15 57 • Fax +421 32 640 21 79

BALENIE

EPISOL PRIMER WALL	Komp. A	Komp. B
Set 1,65 kg	1,52 kg	0,13 kg
Set 3,3 kg	3,04 kg	0,26 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifická hmotnosť	1,1 kg/dm ³
Farba	Priehľadne jantárová
Priľnavosť k betónu	2,6 N/mm ²
Teplotná odolnosť	60°C
Min. aplikačná teplota	10°C
Min. teplota pre vytvrdnutie	10°C
Čas spracovania	cca 20 min. pri 20°C
Čas schnutia pri 20°C	Pochôdzny po 24 h Mechanicky zaťažiteľný po 4 d Chemicky zaťažiteľný po 7 d
Vyzrievanie	Bez zmršťovania
Skladovateľnosť	1 rok

CE CERTIFIKÁT

	
Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem	
12	
EN 13813	
Živcová stierka/náter pre použitie v interiéroch budov.	
Požiarna klasifikácia	E _{fl}
Uvoľňovanie nebezpečných látok	SR
Vodotesnosť	NPD
Abrázivná odolnosť (Taber)	< 30 mg (CS10-1000tr-1kg)
Odrhová pevnosť	B 1,5
Nárazová odolnosť (DIN EN ISO 6272)	> 10 Nm
Zvukotesnosť	NPD
Absorpcia hluku	NPD
Tepelná odolnosť	NPD
Chemická odolnosť	NPD

SPOTREBA

0,35 – 0,5 kg/m².

ZLOŽENIE

A-komponent	Modifikovaná epoxidová živica, mierne tixotropná
B-komponent	Amínové tvrdidlo

POTREBNÉ VECI PRE APLIKÁCIU

- Maliarsky valček
- Vedro na miešanie
- Čistiaci prostriedok pre náradie: riedidlo SOLVENT MEK

SKLADOVANIE

EPISOL PRIMER WALL skladujte v suchom, dobre vetranom skladovacom priestore pri teplote 5 až 35°C. Doba skladovateľnosti je 1 rok.

Pri pochybnostiach kontaktujte AQUAPLAST, s.r.o. a poskytnite číslo šarže uvedené na obale výrobku. Zabráňte styku produktu s podzemnou a povrchovou vodou a kanálovým systémom. Použitie balenia a zvyšky produktu likvidujte podľa miestnych nariadení.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu EPISOL PRIMER WALL si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Produkt má počas aplikácie charakteristický zápach. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu, zdržiavajte sa mimo zdrojov vznietenia a vyvarujte sa fajčeniu. Zabráňte kontaktu produktu s pokožkou. Pri vysokých koncentráciách výparov môže nastať podráždenie a/alebo senzibilácia očí. Jedlo a nápoje držte mimo pracoviska. Vždy noste osobné ochranné pracovné pomôcky podľa miestnych inštrukcií a nariadení. Rukavice a ochranné okuliare sú povinnou bezpečnostnou výbavou.

Všetky uvedené informácie sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez akejkoľvek záruky. Aplikácia, použitie a spracovanie produktu je mimo náš dosah a stáva sa výhradnou zodpovednosťou používateľa/spracovateľa. Táto verzia nahrádza všetky predošlé verzie.

Dátum: 10.03.2017 12:16

Výrobca:

Resiplast 

Dodávateľ pre SR:



AQUAPLAST, s.r.o. • Jesenského 40 • 911 01 Trenčín, SR • aquaplast@aquaplast.sk • www.aquaplast.sk
Tel. +421 32 640 15 57 • Fax +421 32 640 21 79