



Penetračný náter pre systémy Polyac[®] v kombinácii s čerstvým asfaltom

POUŽITIE

Rýchlotvrdnuci syntetický penetračný náter.

Polyac[®] 17 zlepšuje priľnavosť horúceho čerstvého asfaltu na hydroizolačné membrány Polyac[®].

VLASTNOSTI

- Jednoduchá aplikácia ručne, príp. sprejovaním
- Aplikovateľný pri nízkych teplotách
- Zlepšená priľnavosť
- Vodotesný

SPRACOVANIE

Príprava povrchu pre aplikáciu

Polyac[®] 17 sa aplikuje na hydroizolačné membrány Polyac[®]. Povrch musí byť suchý a čistý, zbavený nečistôt, masnôt a oleja.

Miešanie

Polyac[®] 17 pred použitím dôkladne premiešajte.

Aplikácia

Polyac[®] 17 sa aplikuje valcovaním, alebo sprejovaním. Počas sprejovania sa vyvarujte vdýchnutiu výparov.

Pri vysokých teplotách držte nádobu uzatvorenú, aby sa predišlo tvrdnutiu materiálu.

V prípade aplikácie príliš hrubej vrstvy môže byť znížená priľnavosť.

Minimálny čas vytvrdnutia je 15 min. pri 20°C.

Po niekoľkých hodinách sa na vrstvu Polyac[®] 17 môže aplikovať horúci asfalt, avšak nie neskôr ako po 8 hodinách. Odporúča sa vykonať test priľnavosti.

Vytvrdnutie

Závisí od druhu asfaltu.

Výrobca:

Resiplast 

Dodávateľ pre SR:

 **AQUAPLAST**

BALENIE

POLYAC® 17	25 l	Kovové vedro
	200 l	Sud

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	Nízka viskozita, čierna farba
Zápach	Rozpúšťadlo
Viskozita	60 – 90 mPa.s
Bod vznietenia	4°C
Priľnavosť	1,2 MPa
Pevnosť v šmyku	0,58 N/mm ²

SKLADBA SYSTÉMU

- Betón + Polyac® 12
- Kov + Polyac® 15
- Membrána Polyac® BDM (druhá vrstva môže byť zasypaná kremičitým pieskom 0,4-0,8 mm)
- Polyac® 17
- Čerstvý asfalt 240-250°C

VÝSLEDKY TESTOV PODĽA

- G0003 (2013)
- ETAG 033
- NBN EN 13375
- NBN EN 1766
- NBN EN 13596
- NBN EN 13653

SPOTREBA

0,1-0,2 l/m²

SKLADOVANIE

Produkty POLYAC® skladujte v suchom, dobre vetranom skladovacom priestore pri teplote 5 až 35°C. Doba skladovateľnosti je 6 mesiacov.

Pri pochybnostiach kontaktujte AQUAPLAST, s.r.o. a poskytnite číslo šarže uvedené na obale výrobku. Zabráňte styku produktu s podzemnou a povrchovou vodou a kanálovým systémom. Použité balenia a zvyšky produktu likvidujte podľa miestnych nariadení.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktov POLYAC® si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Produkt má počas aplikácie charakteristický zápach. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu, zdržiavajte sa mimo zdrojov vznietenia a vyvarujte sa fajčeniu. Zabráňte kontaktu produktu s pokožkou. Pri vysokých koncentráciách výparov môže nastať podráždenie a/alebo senzibilácia očí. Jedlo a nápoje držte mimo pracoviska. Vždy noste osobné ochranné pracovné pomôcky podľa miestnych inštrukcií a nariadení. Rukavice a ochranné okuliare sú povinnou bezpečnostnou výbavou.

Všetky uvedené informácie sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez akejkoľvek záruky. Aplikácia, použitie a spracovanie produktu je mimo náš dosah a stáva sa výhradnou zodpovednosťou používateľa/spracovateľa. Táto verzia nahrádza všetky predošlé verzie.
Dátum: 03.08.2016 15:04

Výrobca:

Resiplast 

Dodávateľ pre SR:



AQUAPLAST, s.r.o. • Jesenského 40 • 911 01 Trenčín, SR • aquaplast@aquaplast.sk • www.aquaplast.sk
Tel. +421 32 640 15 57 • Fax +421 32 640 21 79