

SL MMA Filler:	
Popis:	<i>SL je špeciálne formulovaná zmes kremičitého piesku, múčky a prísad. Je tiež dostupný v bielej dolomitovej verzii. Pri zmiešaní s MMA polymérom vytvára výbornú hrubú samonivelačnú hmotu.</i>
Vlastnosti produktu / výhody:	<ul style="list-style-type: none">- Tuhá, hrubá hmota- Lahko miešateľná, výborné hladenie a nivelovanie- Dostupná aj vo verzii so silikátovou a dolomitovou múčkou
Aplikácia:	<i>SL je špeciálne formulovaná pre MMA, ale je tiež vhodná ako plnivo pre rozličné polyméry, ako epoxidy a polyuretány. Je formulovaný ako plnivo s maximálnou veľkosťou zrn 0,5 mm. Umožňuje kvalitné samonivelovanie vrstiev MMA systémov. Po aplikácii je do čerstvej vrstvy roztrúsený kremičitý piesok.</i>

Charakteristika produktu:		
Farba:	Prírodná šedo-béžová	
Balenie:	25 kg priedušné PE vrecia 25 kg papierové vrecia na požiadanie	
Technická špecifikácia:	Tvrdosť (Mohs) : 7 Vlhkosť : <0,1% Objemová hmotnosť : 1,6 g/cm ³ Hustota : 2,65 g/cm ³ (DIN ISO 787/10A)	
Vlastnosti produktu:		
<ul style="list-style-type: none"> - Produkt umožňuje aplikáciu vrstvy s hrúbkou 0,5 až 4 mm. - Zabezpečuje hladký vrchný povrch a má výborné nepriepustné vlastnosti - Môže byť tiež miešaný s kremičitým pieskom Q 0,4 - 0,8 mm pri hrúbkach vrstvy nad 3 mm 		
Miešací pomer pre ideálne aplikačné vlastnosti a technické a mechanické pevnosti:		
Hrúbka vrstvy	Pomer	
0 - 3,0 mm	25 kg SL 8-12 kg MMA lepidla 260 - 320 mpas	Zmes pre samonivelačné MMA nátery, pre potrebné rozliatie je pridávaný kvapalný polymér
3,0 - 6,0 mm	25 kg SL 12,5 kg Q 0,4 - 0,8 mm alebo Q 0,5 - 1,0 mm 8 kg MMA lepidla 260 - 320 mpas	Zmes pre samonivelačné MMA nátery, pre potrebné rozliatie je pridávaný kvapalný polymér